

Art.-Nr.: 6.5400.0501  
6.5400.0502**5400**

## Steinschlagschutz Spray

### Eigenschaften

4CR Steinschlagschutz Spray 5400 ist ein überlackierbarer, dauerelastischer Schutz gegen Steinschlag, Korrosion, Streusalz und mechanischen Verschleiß. Auch geeignet als Entdröhnungsmasse, Dichtungshaut und Unterbodenschutz. Schützt dauerhaft und zuverlässig Spoiler, Schweller, Türen und Heckschürzen.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 840g/l VOC.

### Meistertipp

- schnelltrocknend
- dauerelastisch
- gute Standfestigkeit
- abriebfest
- sehr gute Antidröhn-Eigenschaften
- Nach vollständiger Aushärtung mit allen gängigen Lackiersystemen überlackierbar.

### Anwendung

Untergrund: Von Rost, Fett und Polituren säubern, anschleifen und eventuell grundieren.  
Vorbehandlung/Reinigung: mit 4CR Silikonentferner.  
Verarbeitungsbedingungen: ab +10 °C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 2 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Gleichmäßige Schichten ca. 300 - 450 µm aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

### Technische Daten

Inhalt	500 ml
Überlackierbar	nach ca. 8 h
Staubtrocken	nach ca. 20 Min.
Farbe	grau (6.5400.0501) / schwarz (6.5400.0502)

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.