



Art.-Nr.:6.7406.0400

**7406**

## Lackiergrundierung Spray

### Eigenschaften

Grundierung für Ausbesserungen von Lackschäden an PKW, Motorrad sowie anderen Fahrzeugen oder Metallflächen.

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)

Dieses Produkt enthält maximal 800 g/l VOC

### Meistertipp

Schnell trocknend

Gute Füllkraft

Hoch ergiebig

Gute Haftung

### Anwendung

Untergrund:

Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen, gut durchgetrocknete 1K- und 2K-Füllermaterialien.

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Alle Untergründe müssen vor dem Lackieren sauber, trocken und fettfrei sein. Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. 2 - 3 dünne Schichten mit einer Zwischenablüßzeit von ca. 3 - 5 Minuten aufsprühen. Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten

Staubtrocken: 5 - 10 Min.

Griffest: 30 Min.

Schleifbar: nach 2 -3 h

### Technische Daten

Farbton	grau
Trockenschichtdicke	30 - 50 µm

### Lagerung

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.