

P-U-403



A brand of BASF –
We create chemistry

Variante Schneller Nass-in-Nass Füller mit P-A-914 für lackierfähige Kunststoffe

Applikation ProClass - Untergrund Lösungen

Hauptmerkmale Effizienter Nass-in-Nass-Füller für sehr schnelle Reparaturen neuer Bauteile ohne Schleif- und Trocknungszeiten, mit nur 5 Minuten Abluftzeit.
P-U-403 kann in Kombination mit dem Kunststoffhaftvermittlungsadditiv P-A-914 direkt auf allen lackierbaren Kunststoffoberflächen verwendet werden.

Bemerkungen P-U-403 kann mit P-U-409 gemischt werden, um verschiedene Graustufen zu erzielen.
Siehe Temperaturtabelle zur Wahl des richtigen Härters und Verdünners (siehe Glasurit Know-How-Modul „092 - Temperaturtabelle Glasurit Untergrund-Produkte“).

Handhabung



Bei Verwendung von Kunststoffhaftvermittlungsadditiv P-A-914 ist der Füller auf folgenden Kunststoffen einsetzbar:

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GFK-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / Hart PVC

Das Produkt kann auch auf angrenzende KTL-beschichtete Neuteile aufgetragen werden.

Mischungsverhältnis

3:1:1



Mischungsverhältnis 100 Vol. %

P-U-403 - Schneller Nass-in-Nass Füller, weiss



Härter

33 Vol. %

P-H-250 - Füllerhärter
P-H-255 - Nass-in-Nass-Füllerhärter, lang



Einstellzusatz

33 Vol. %

P-A-914 - Kunststoffhaftungsadditiv

Spritzviskosität



bei 20°C

DIN 4: 14-16 s

Topfzeit bei 20°C

60 Min.

P-U-403



A brand of BASF –
We create chemistry

Variante Schneller Nass-in-Nass Füller mit P-A-
914 für lackierfähige Kunststoffe

Applikation	 Konventionelle Fließbecher- Lackierpistole	 HVL P-Spritzpistole
Spritzdruck	2 bar	
Düseninnendruck		0.7 bar
Düsengröße	1.3 -1.4	
Anzahl der Spritzgänge	1 Durchschliffstellen dürfen vorab mit einem zusätzlichen dünnen Spritzgang isoliert werden.	
Ablüften bei 20°C	5 Min.	
Schichtdicke	20-35 µm	

Bemerkungen Decklack nass-in-nass auftragen.
Mit P-U-403 beschichtete Teile können ohne Zwischenschliff innerhalb von 24 Stunden überlackiert werden.

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweise

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Produkt Partikel < 0,1 µm enthält. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch geeignet. Für die Verwendung dieses Produkts halten Sie sich bitte an die aktuellen Sicherheitsempfehlungen und die Persönliche Schutzausrüstung.

2004/42/IIB(ci)(540)539: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.ci) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 540 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 539 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com/de oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany