

## TECHNISCHES BLATT

### MSF 1xxxx - Finixa Premium-Sprühfolie - Lackkleber

#### Eigenschaften

Farbe:	Weiß/transparent	
Film:	HDPE	
Die Dichte:	0,944 g / cm <sup>3</sup>	DIN EN 1183
Dicke Breite = <4M:	8 µm	GPA (Dickenprofil)
Breite der Dicke > 4M:	9 µm	GPA (Dickenprofil)
Zugfestigkeit <i>Maschinenrichtung</i> :	45 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
Zugfestigkeit <i>in Querrichtung</i> :	30 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
Dehnungsstärke <i>Richtung Maschine</i> :	200 %	ASTM D882
Dehnungsfestigkeit <i>in Querrichtung</i> :	450 %	ASTM D882
Dart Drop:	40gr	ASTM 1709-91
Corona-Behandlung:	Ja	
Feuchtigkeit absorbierend:	Nein	
Hitzebeständig bis zu:	125°C	
Abmessungen:	Siehe Tabelle unten	

#### Hinweise zur Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeitsdauer	2 Jahre
Lagertemperatur:	+ 20°C / ± 10°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	30-90%
Lagerung:	in einem geschlossenen Raum
Vermeiden Sie UV-Strahlung:	zu vermeiden

#### Übersicht

Referenz	Länge	Breite	Nettogewicht	Verkaufseinheit	Anzahl in der Verpackung	Anzahl pro Palette	Herkunftsland
MSF 14015	150M	4.0M	5.68	1.00	1.00	50.00	EU
MSF 14020	200M	4.0M	7.78	1.00	1.00	32.00	EU
MSF 14030	300M	4.0M	10.98	1.00	1.00	28.00	EU
MSF 14820	200M	4.8M	8.50	1.00	1.00	36.00	EU
MSF 15012	120M	5.0M	7.30	1.00	1.00	28.00	EU
MSF 16010	100M	6.0M	8.76	1.00	1.00	20.00	EU

Die oben genannten Informationen werden in gutem Glauben gegeben. Der Benutzer wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass die Verwendung des Produkts für andere Zwecke als die, für die es entwickelt wurde, gefährlich sein kann. Die angegebenen Zahlen sind Durchschnittswerte und stellen keine Mindest- oder Höchstwerte für bestimmte Verwendungen dar. Chemicar Europe haftet nicht für eventuelle Produktmängel; der Kunde muss selbst entscheiden, welche Art von Produkt er für die betreffende Anwendung für geeignet hält.