

TECHNISCHES DATENBLATT
SOF 11 – Finixa Poliertücher

Technische Daten
Herstellungsmethode
Zusammensetzung

Spun lace
Viskose 67%
Polyester 33%
Weiß mit Löcher
± 40 gr/m²
0.48 mm
25% MD
95% CD
35 N/5 MD
14 N/5 CD
< 2 Sec
4 cm MD
2.5 cm CD
7
< 8%
Konform
< 0.5%

Farbe
Gewicht
Dicke
Reißkraft (ERT 20.2-89)

Dehnung (ERT 20.2-89)

Absorptionszeit (ERT 10.1-72)
Biegelänge (ERT 50.3-93)

PH (SFS 4593)

Rest Trocken (EP)

Fluoreszenz

Water löslich

Äther löslich (EP)

Kennzeichen

- ✓ wieder verwendbar
- ✓ ohne Bindemittel
- ✓ kratzfrei
- ✓ sanft und geschmeidig
- ✓ neue Fasern
- ✓ hohe Absorptionskapazität
- ✓ lösungsmittelbeständig
- ✓ naß und trocken verwendbar
- ✓ Rolle in Spenderkarton

EP = European Pharmacopoeia

Anwendungen



Automotive



Reinigung

Packung



Flach in Karton



Rolle in
Spenderkarton

Diese Daten sind nur zu Ihrer Information und nicht verbindlich. Ecoline ist nicht verantwortlich für die Anwendung dieser Daten. Es handelt sich hier nur um typische Eigenschaften und keine bindende Spezifikationen. Eigenschaften können sich ändern beim verwenden mit nicht genannte Stoffen. Alle Information kann geändert werden ohne vorhergehender Ankündigung.